

asphaltfix



ΕΤΟΙΜΟ
ΨΥΧΡΟ
ΑΣΦΑΛΤΟ-
ΜΙΓΜΑ



ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟ- ΜΙΓΜΑ

Το **asphaltfix** είναι έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα υψηλής απόδοσης. Παρασκευάζεται από επιλεγμένα αδρανή υλικά και το ασφαλτικό συνδετικό υλικό ERGONFLUX το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 15322. Παρασκευάζεται και συσκευάζεται από την **ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.** με τον πλέον εξελιγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.



ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Το προϊόν είναι ειδικής σύνθεσης ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εργασιμότητα κατά την χρήση και η βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων πρόσφυσης και ευστάθειάς του μετά την εφαρμογή.

Χρήση

Είναι ιδανικό για εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης οδών, αεροδρομίων, χώρων στάθμευσης, προαύλων χώρων κ.λ.π., με άμεση και μόνιμη αποκατάσταση λάκκων και φθορών.

Πρόκειται για μίγμα εξαιρετικά ανθεκτικό ακόμα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (παγετός, καύσωνας, βροχή, χιονόπτωση).

Πλεονεκτήματα του asphaltfix

- Έτοιμο προς χρήση
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Γρήγορη εφαρμογή
- Δεν απαιτείται συγκολλητική επάλειψη
- Επισκευή με διάρκεια στον χρόνο
- Άμεση απόδοση της κυκλοφορίας μετά την εφαρμογή
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης (δύο χρόνια)
- Άμεσο και μόνιμο αποτέλεσμα
- Εύκολο στη χρήση και οικονομικό

Συσκευασία και αποθήκευση

Το προϊόν διατίθεται σε αεροστεγείς συσκευασίες πλαστικών σάκων και δοχείων των 25kg. Η αποθήκευσή τους θα πρέπει να γίνεται σε εσωτερικό ή και εξωτερικό χώρο με αποφυγή της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Εφόσον η συσκευασία δεν είναι ανοικτή έχει διάρκεια ζωής έως 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Δύναται η χρήση του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Προφύλαξη – Προστασία

Το προϊόν δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο και τοξικό. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Περισσότερες οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Οδηγίες Εφαρμογής Τρόπος Χρήσης

- 1** Καθαρίστε τον λάκκο από τυχόν υπολείμματα και αφαιρέστε όλα τα χαλαρά κομμάτια γύρω από την τρύπα
- 2** Γεμίστε τον λάκκο ξεπερνώντας κατά 2-3εκ. την υψιστάμενη επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα φτυάρι και τσουγκράνα
- 3** Συμπυκνώστε το προϊόν χτυπώντας με το πίσω μέρος του φτυαριού, με κυλιόμενο τύμπανο, δονητική πλάκα ή πατήστε επανειλημμένα με την ρόδα ενός αυτοκινήτου
- 4** Αν χρειαστεί, συμπληρώστε με επιπλέον προϊόν και επαναλάβετε την συμπύκνωση, μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή στάθμη

Μια συσκευασία των 25Kg αρκεί για την κάλυψη και επιδιόρθωση επιφάνειας 1m² βάθους 1,5cm



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα	Μαύρο
Χημική Σύσταση	Ασφαλτικό
Φαινόμενη Πυκνότητα πριν την Συμπύκνωση	~1,5gr/cm ³
Φαινόμενη Πυκνότητα μετά την Συμπύκνωση	~2,5gr/cm ³
Περιεκτικότητα σε Άσφαλο κ.β. αδρανών	~5.5%

Κοκκομετρική Διαβάθμιση

Άνοιγμα Κόσκινου (mm)	Μέθοδος δοκιμής	Διερχόμενο Ποσοστό (%)
9,5		100
6,35		90-100
4,75		50-65
2,36		10-25
1,18	ASTM C-136	7-15
0,60		4-10
0,30		4-8
0,15		4-8
0,075		2-6



ΕΔΡΑ: Στ. Δραγούμη 29 - 53100 - Φλώρινα
T: 2385046700, 2385044290, F: 2385044276

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Βεύη - 53074 - Φλώρινα
T: 2385081200, F: 2385081204

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ:
2ο κλμ. Φλώρινας Θεσσαλονίκης - 53100, Φλώρινα

CENTRAL OFFICE: St. Dragoumi 29
53100 - Florina Greece
T: +30 2385046700, +30 2385044290
F: +30 2385044276
E: ergonate@otenet.gr
www.ergonate.com.gr