

RAVAPROOF AVIPAST ECO

Ασφαλτικό Στεγανωτικό Γαλάκτωμα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **RAVAPROOF AVIPAST ECO** είναι ένα υψηλών προδιαγραφών στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα σε μορφή πάστας. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει μια ενιαία αδιάλυτη μεμβράνη η οποία δεν προσβάλλεται από αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **RAVAPROOF AVIPAST ECO** είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές όπως μονώσεις θεμελίων, τοίχων αντιστήριξης, δαπέδων, κεκλιμένων στεγών, επισκευές δωματίων, δημιουργία φράγματος υδρατμών κλπ. Σε συνδυασμό με τσιμέντο, άμμο και χρήση οικοδομικής ρητίνης ~5% w/w. δημιουργεί ελαστικό κονίαμα με εξαιρετικές μηχανικές αντοχές τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα γυμναστηρίου κ.λπ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **RAVAPROOF AVIPAST ECO** παρασκευάζεται από ασφαλτο, ειδικά πρόσθετα και νερό. Έχει παστώδη μορφή και δεν περιέχει διαλύτες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 5 και 18kg και σε βαρέλια των 220kg (κατόπιν παραγγελίας).

ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	Ασφαλτικό Γαλάκτωμα
Χρώμα	Καφέ σκούρο / μαύρο
Οσμή	Ελαφριά / Άοσμο
pH	8-9 (25°C)
Πυκνότητα (inhouse lab)	1000-1100 gr/L
«Ξηρό» υπόλειμμα (%κ.β. αρχικού δείγματος)	20-25% w/w
Πτητικές ουσίες (% κ.β. αρχικού δείγματος)	75-80 % w/w
Τέφρα (%κ.β. αρχικού δείγματος)	≤20 % w/w
Έλεγχος «στεγνώματος» σε ορισμένο χρόνο	<24h
Αντοχή στη θέρμανση στους 100°C	Καμία αλλοίωση στις γραμμές ή ροή της επίστρωσης
Αντοχή στο νερό στους 27°C για 24h	Καμία αλλοίωση
Ευκαμπτότητα στους 0°C	Καμία αλλοίωση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η προς στεγάνωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, σαθρά υλικά και υπολείμματα από παλαιές μονώσεις. Εφαρμόστε σε 2 ή περισσότερες στρώσεις με τη χρήση βούρτσας, ρολού ή ψεκάσμο. Για το πρώτο χέρι σε κάθετες επιφάνειες, αραιώστε το **RAVAPROOF AVIPAST ECO** με 30-50% νερό. Όταν στεγνώσει η επιφάνεια, αραιώστε με ~20% νερό και προχωρήστε στο δεύτερο χέρι. Για το πρώτο χέρι σε οριζόντιες Επιφάνειες, αραιώστε με ~30% νερό και για κάθε επόμενο χέρι συνεχίστε την εφαρμογή είτε αυτούσιο είτε με ελάχιστη αραιώση. Το AVIPAST μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με οπλισμό υαλοπλέγματος ανάμεσα στις στρώσεις, δημιουργώντας ενιαία ασφαλτική στρώση χωρίς

ΑΘΗΝΑ

Γραφεία
Νερατζιώτισσης 115, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124, Αθήνα
Τηλ: 214 400 8 400

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κέντρο Διανομής
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 32 566

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εργοστ. Μονωτικών Πλαστίων
Θέση Προφήτης Ηλίας
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη
Τηλ: 22210 43 985

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ Ασφαλτ. Προϊόντων
Θέση Σταθμός
Τ.Κ. 32200, Άρμα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 72 083

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ
Θέση Κοκκινόγυμνα
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 56 214

Αρ.Γ.ΕΜΗ: 363401000

Website: www.ravagohellas.gr

Email: info@ravagohellas.gr

RAVAPROOF AVIPAST ECO

Ασφαλικό Στεγανωτικό Γαλάκτωμα



διάκενα και αρμούς. Το υλικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C και υψηλότερες των 35 °C, σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας, βροχόπτωσης ή πιθανής βροχόπτωσης και ηλιακής ακτινοβολίας. Προστατέψτε με ανακλαστική βαφή **RAVAPROOF RECTIFLEX**.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο υποστρώματος και τα χαρακτηριστικά της προβλεπόμενης χρήσης. Ενδεικτικά για:

- Κάθετες Επιφάνειες: Απλή προστασία σκυροδέματος ή τούβλων 0,6-0,8 kg/m² συνολικά.
- Στεγανοποίηση Θεμελίων: 1,5-2,5 kg/m² συνολικά σε διάφορες στρώσεις.
- Οριζόντιες Επιφάνειες: 2-3 kg/m² συνολικά για στεγανοποίηση και 3-4 kg/m² με τη χρήση οπλισμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35°C. Κλείνετε ερμητικά την συσκευασία μετά από κάθε χρήση. Μη προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Όπως και με όλα τα χημικά προϊόντα, πρέπει κατά τη χρήση και την αποθήκευση να αποφευχθεί η επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα και τα τρόφιμα. Σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα χρησιμοποιείστε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας την ετικέτα περιγραφής και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό όσο το υλικό είναι υγρό.

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επαφής ή κατάποσης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1272/2008.

Μην απορρίπτετε το υλικό στο έδαφος.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν τη δημοσίευση της RAVAGO HELLAS S.A πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και παρέχονται με καλή πίστη, με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες, αλλά εναπόκειται στους Χρήστες να ικανοποιήσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για τον δικό τους συγκεκριμένο σκοπό.



ΑΘΗΝΑ

Γραφεία
Νερατζιώτισσας 115, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124, Αθήνα
Τηλ: 214 400 8 400

Αρ.Γ.ΕΜΗ: 363401000

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κέντρο Διανομής
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 32 566

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εργοστ. Μονωτικών Πλαστίδων
Θέση Προσθήκης Ηλίας
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη
Τηλ: 22210 43 985

Website: www.ravagohellas.gr

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Ασφαλτ. Προϊόντων
Θέση Σταθμός
Τ.Κ. 32200, Άρμα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 72 083

Email: info@ravagohellas.gr

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ
Θέση Κοκκινόχωμα
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 56 214