

RAVAPROOF AVIPAST

Ασφαλικό Στεγανωτικό Γαλάκτωμα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **AVIPAST** είναι ένα υψηλών προδιαγραφών στεγανωτικό ασφαλικό γαλάκτωμα σε μορφή πάστας. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει μια ενιαία αδιάλυτη μεμβράνη η οποία δεν προσβάλλεται από αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **AVIPAST** είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές όπως μονώσεις θεμελίων, τοίχων αντιστήριξης, δαπέδων, κεκλιμένων στεγών, επισκευές δωματίων, δημιουργία φράγματος υδρατμών κλπ. Σε συνδυασμό με τσιμέντο, άμμο και χρήση οικοδομικής ρητίνης ~5% w/w. δημιουργεί ελαστικό κονίαμα με εξαιρετικές μηχανικές αντοχές τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα γυμναστηρίου κ.λπ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **AVIPAST RUBBER** παρασκευάζεται από ασφαλτο, ειδικά πρόσθετα και νερό. Έχει παστώδη μορφή και δεν περιέχει διαλύτες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 5 και 18kg και σε βαρέλια των 220kg (κατόπιν παραγγελίας).

ΠΡΟΤΥΠΑ

Έχει πιστοποιηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα ASTM 2939/98, ASTM D 95, ASTM D 1227/95, EN 1062-3, EN 1542, EN ISO 7783.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρώμα	Καφέ σκούρο / μαύρο
pH	8-9 (25°C)
Πυκνότητα (ASTM D 2939/98)	1050-1150 gr/L
Residue after evaporation (ASTM D 2939/98)	54-56 % w/w
Πτητικές ουσίες (ASTM D 2939/98)	44-46 % w/w
Τέφρα (ASTM D 2939/98)	≤28 % w/w
Περιεκτικότητα σε νερό (ASTM D 2939/98)	44-46 % w/w
Έλεγχος στεγνώματος (ASTM D 2939/98)	<24h
Αντοχή σε θέρμανση @100°C (ASTM D 2939/98)	No blistering, sagging or slipping
Αντοχή σε νερό @27°C για 24h (ASTM D 2939/98)	No blistering or reemulsification
Ευκαμπτότητα στους 0°C (ASTM D 2939/98)	No cracking / peeling / loss of adhesion
Ευκαμπτότητα στους -4°C (ASTM D 2939/98)	No cracking / peeling / loss of adhesion
Υδαταπορόφηση (EN 1062-3)	0,07 kg / m ² h
Πρόσφυση (EN 1542)	1,7 N/mm ²
Διαπερατότητα (EN ISO 7783)	51,3[S ₀] (m)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η προς στεγάνωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, σαθρά υλικά και υπολείμματα από παλαιές μονώσεις. Εφαρμόστε σε 2 ή περισσότερες στρώσεις με τη χρήση βούρτσας, ρολού ή ψεκασμό. Για το πρώτο χέρι σε κάθετες επιφάνειες, αραιώστε το **AVIPAST** με 30-50% νερό. Όταν στεγνώσει η επιφάνεια, αραιώστε με ~20% νερό και προχωρήστε στο δεύτερο χέρι. Για το πρώτο χέρι σε οριζόντιες Επιφάνειες, αραιώστε με ~30% νερό και για κάθε επόμενο χέρι συνεχίστε την εφαρμογή είτε αυτούσιο είτε με ελάχιστη αραιώση. Το AVIPAST μπορεί να εφαρμοστεί σε

ΑΘΗΝΑ

Γραφεία
Νερατζιώτισσης 115, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124, Αθήνα
Τηλ: 214 400 8 400

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κέντρο Διανομής
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 32 566

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εργοστ. Μονυτικών Πλασιδίων
Θέση Προφήτης Ηλίας
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτακή
Τηλ: 22210 43 985

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Ασφαλτ. Προϊόντων
Θέση Σταθμός
Τ.Κ. 32200, Άρμα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 72 083

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ
Θέση Κοκκινόγυμνα
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 56 214

RAVAPROOF AVIPAST

Ασφαλτικό Στεγανωτικό Γαλάκτωμα



συνδυασμό με οπλισμό υαλοπλέγματος ανάμεσα στις στρώσεις, δημιουργώντας ενιαία ασφαλτική στρώση χωρίς διάκενα και αρμούς. Το υλικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C και υψηλότερες των 35°C, σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας, βροχόπτωσης ή πιθανής βροχόπτωσης και ηλιακής ακτινοβολίας. Προστατέψτε με ανακλαστική βαφή **RECTIFLEX**.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο υποστρώματος και τα χαρακτηριστικά της προβλεπόμενης χρήσης. Ενδεικτικά για:

- Κάθετες Επιφάνειες: Απλή προστασία σκυροδέματος ή τούβλων 0,6-0,8 kg/m² συνολικά.
- Στεγανοποίηση Θεμελίων: 1,5-2,5 kg/m² συνολικά σε διάφορες στρώσεις.
- Οριζόντιες Επιφάνειες: 2-3 kg/m² συνολικά για στεγανοποίηση και 3-4 kg/m² με τη χρήση οπλισμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35°C. Κλείνετε ερμητικά την συσκευασία μετά από κάθε χρήση. Μη προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Όπως και με όλα τα χημικά προϊόντα, πρέπει κατά τη χρήση και την αποθήκευση να αποφευχθεί η επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα και τα τρόφιμα. Σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα χρησιμοποιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας την ετικέτα περιγραφής και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό όσο το υλικό είναι υγρό.

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επαφής ή κατάποσης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1272/2008.

Μην απορρίπτετε το υλικό στο έδαφος.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν τη δημοσίευση της RAVAGO HELLAS S.A πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και παρέχονται με καλή πίστη, με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες, αλλά εναπόκειται στους Χρήστες να ικανοποιήσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για τον δικό τους συγκεκριμένο σκοπό.



ΑΘΗΝΑ
Γραφεία
Νερατζιώτισσης 115, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124, Αθήνα
Τηλ: 214 400 8 400

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Κέντρο Διανομής
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 32 566

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Εργοστ. Μονωτικών Πλαστίδων
Θέση Προφήτης Ηλίας
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη
Τηλ: 22210 43 985

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Εργοστ. Ασφαλτ. Προϊόντων
Θέση Σταθμός
Τ.Κ. 32200, Άρμα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 72 083

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ
Θέση Κοκκινόγυμνα
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 56 214

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η: 363401000

Website: www.ravagohellas.gr

Email: info@ravagohellas.gr

RAVAPROOF AVIPAST

Ασφαλτικό Στεγανωτικό Γαλάκτωμα



ATHENS
Head Office
111, Leofos str., Kryoneri Attica
14568, Athens, Greece
Tel.: +30 210 81.61.807

SALONICA Offices & Distribution Center
4, Ipeirou str., Kalochori
57009, Salonica, Greece
Tel.: +30 2310 79.66.53

INOFYTA
Distribution Center
50th km National Road Athens/Lamia
32011, Inofyta, Viotia
Tel.: +30 22620 30687

CRETA
Offices & Distribution Center
5th km National Road Iraklio-Mores
71500, Iraklio, Creta Island
Tel.: +30 2810 54.32.10

N.ARTAKIEVIA
Ro-offile Plant
Profitis Ilias
34600, N.Artaki Evia
Tel.: +30 22210 43985

ARMA VOIOTIAS
Bitumen Products Plant
Stathmos
32200, Arma Voiotias
Tel: (+30) 22620 72083

Website: www.ravagohellas.gr **Email:** info@ravagohellas.gr