

THERMOFIX F65



FRAGMAT

Ινοπλισμένη premium κόλλα θερμοπρόσοψης

Συμμόρφωση με ETAG 004

Συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών

- ✓ απλή διογκωμένη πολυστερίνη
- ✓ γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη
- ✓ εξηλασμένη πολυστερίνη
- ✓ πετροβάμβακας

Εγκιβωτισμός του υαλοπλέγματος

ενίσχυσης και προστασίας του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

Εξαιρετική πρόσφυση:

- ✓ Σκυρόδεμα: $\geq 2,2$ MPa
- ✓ EPS: $\geq 0,18$ MPa
- ✓ XPS: $\geq 0,35$ MPa
- ✓ Πετροβάμβακας: $\geq 0,11$ MPa

Κατανάλωση (στρώση συγκόλλησης): $\sim 3,0-4,5$ kg/m²

Κατανάλωση (στρώση εγκιβωτισμού): $\sim 1,5$ kg/m²/mm



Απόλλωνος, Λυγαριά Πυλαίας
555 35, Θεσσαλονίκη T: 2310 428900 E: info@macon.gr www.macon.gr

MACON

Δομικά υλικά από θεμέλια ως οροφή