



## TECHNICAL INFORMATION

### **CelluCushion®Fill** *Polyethylene Foams backing rods for Joint fillings*

<b>Χαρακτηριστικό</b>	<b>Μέθοδος Μέτρησης</b>	<b>Τιμή</b>
Πυκνότητα Υλικού	ASTM D 3575-00	20 kg/m <sup>3</sup> (±5%)
Υδατοαπορροφητικότητα	ASTM D 3575-00 Suffix L	≤ 0,1 lb/ft <sup>2</sup>
Thermal Stability	ASTM D 3575-00 Suffix S	≤ 5%
Οξειδωση κατά την επαφή	Method 3005 FED std. 101	KAMIA
Diameters available	Manufacturer statement	6mm – 60mm
Sizes Tolerances	Manufacturer statement	± 10%
Θερμική αγωγιμότητα k-Value	ASTM C518-91	0,35 - 0,42 btu/hr ft <sup>2</sup> °F

**The information provided in this data sheet is based in good faith. No liability is however accepted for errors & in no circumstances Sealed Air Hellas S.A. will be liable in damages for any loss arising or as a consequence of the publication of the a.m. data sheet.**



Sealed Air Hellas S.A.  
57th km Nat. Road Athens-Lamia  
Schimatari, Greece  
Sealedair.com